

## ASLAN C 60 / 61

### Die selbstklebende Tafelfolie

Tafelfolie zur Beschriftung mit Kreide, für Werbe- und Hinweisschilder, Bars und Restaurants.

Zur Überklebung von neutralen Untergründen.

Erhältlich in grün und schwarz.

### Technische Daten

#### Materialaufbau

Folie:	spezial-PVC grün (C 60) oder schwarz (C 61)	durch besondere Prägung und Härte mit Kreide beschriftbar
Foliendicke:	~ 160 µm	
Kleber:	Acrylatklebstoff, lösemittelfrei, wieder ablösbar	Klebstoffmenge: ~ 25 g/m <sup>2</sup>
Abdeckung:	satiniertes Silikonpapier	Flächengewicht: ~ 65 g/m <sup>2</sup>

#### Eigenschaften

Klebkraft: *) (ASTMD-903)	sofort: nach 1 Woche:	ca. 2,8 N/cm ca. 5,0 N/cm
Temperaturbereich:	während des Verklebens: verklebt:	ab 15°C -30°C bis + 80°C
Dimensionsstabilität:	2 Std. bei 70°C auf Acrylglas verklebt	geringfügiger Längsschrumpf

#### Verarbeitung

Lagerfähigkeit:	Vor der Verarbeitung ist die Folie mind. 3 Jahre, gerechnet vom Datum der Herstellung lagerfähig. Dieser Zeitraum gilt für eine sachgemäße Lagerung bei 15 - 25°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 - 60 %. Zur Vermeidung von evtl. Druckstellen empfehlen wir stehende oder hängende Lagerung.
Haltbarkeit im Außenbereich:	mindestens 2 Jahre, bei vertikaler Verklebung im mitteleuropäischen Normalklima. Wird die Folie extremen Bedingungen ausgesetzt, z.B. Tropenklima, hohen Luftfeuchtigkeiten, starker UV-Strahlung, Südlagen mit höherer Durchschnittstemperatur, Gebieten mit hoher Umweltbelastung, so ist die vorgenannte Haltbarkeit eingeschränkt.

Alle Daten und Angaben entsprechen unserem besten Wissen und basieren auf Mess- und Erfahrungswerten. Sie entbinden den Verarbeiter nicht von eigener Überprüfung und Durchführung von Tests für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck. Unsere Produkte werden laufend qualitätsüberprüft und weiterentwickelt. Wir behalten uns daher vor, ohne Zusatzinformation die chemische Zusammensetzung bzw. physikalische Eigenschaften neuen Erkenntnissen anzupassen.

#### ASLAN, Schwarz GmbH & Co. KG

Postf./POB 5165 • D-51486 Overath • Oberauel 2 • D-51491 Overath-Untereschbach • Germany  
Tel. +49 (0)2204-708-80 • Fax +49 (0)2204-708-50 • UST-ID-Nr. DE121964163  
E-Mail: [Info@ASLAN-Schwarz.com](mailto:Info@ASLAN-Schwarz.com) • Internet: [www.ASLAN-Schwarz.com](http://www.ASLAN-Schwarz.com) Stand: 05/2005